

Polysam PP White TC60 HM02 YG60

Артикул	PPW-TC60-HM02-YG60	100524 от 07/05/24	
Сфера применения	Пленка белая полипропиленовая универсального назначения. Подходит для флексографской, трафаретной, офсетной, ультрафиолетовой струйной печати, термотрансферной печати риббонами.		
Лицевой материал	Белая полипропиленовая пленка		
	Плотность	43 ± 3	г/м2 (ISO 536)
	Толщина	60 ± 3	мкм (ISO 534)
	Яркость (белизна)	≥80 % ± 2	(ISO 2470-1)
	Непрозрачность	≥80 %	(ISO 2471)
Клей	Клей резиновый горячего сплава, постоянный		
	FTM 9 методом петли	18 ±10%	H/25 мм
	Температура этикетирования	0 /+50°C	
	Температура эксплуатации	-20 /+50°C	
Подложка	Глассин желтого оттенка		
	Плотность	58 ±4	г/м2 (ISO 536)
	Толщина	47 ±3	мкм (ISO 534)
Ламинат	Плотность	118 ±5%	г/м2 (ISO 536)
	Толщина	120 ±10%	мкм (ISO 534)
Условия хранения	Хранить вдали от прямых солнечных лучей и отопительных приборов, исключая контакт с агрессивными средами при температуре 22°C ± 2°C и относительной влажности 50% ± 5%. При незначительном кратковременном отклонении от указанных условий рекомендуется акклиматизация в течении 24 ч. Срок годности 12 месяцев с даты производства при условии соблюдения рекомендуемых условий хранения в невскрытой заводской упаковке. Продление срока годности возможно по результатам дополнительных физико-химических испытаний. Гарантийный срок 12 месяцев с даты производства.		
Дополнительно	Стандартную полипропиленовую пленку рекомендуется наносить чистыми руками, без контакта с клеевым слоем при температуре 0 /+50 °C и влажности 50% ±5%. Перед применением необходимо тестирование в условиях эксплуатации. Рекомендуется провести оценку как предварительной печати, так и состояния изделия при окончании эксплуатации.		