

Polysam Alulam HM01 YG60

Артикул	WF-HM01-YG60	20226 от 04/02/26
Сфера применения	Композитный материал на основе бумаги и металлизированной плёнки с каучуковым клеем. Подходит для печати красками на УФ, водной основе и лаками.	
Лицевой материал	Композитный материал на основе бумаги и металлизированной плёнки	
	Плотность	85 ± 3 г/м ² (ISO 536)
	Толщина	95 ± 4 мкм (ISO 534)
	Непрозрачность	99 % (ISO 2471)
Клей	Клей резиновый горячего сплава, постоянный	
	FTM 9 методом петли	16 ±10% Н/25 мм
	Температура этикетирования	-5/+50 °С
	Температура эксплуатации	-20 /+50°С
Подложка	Глассин желтого оттенка	
	Плотность	58 ±4 г/м ² (ISO 536)
	Толщина	47 ±3 мкм (ISO 534)
Ламинат	Плотность	
	160 ±6%	г/м ² (ISO 536)
	Толщина	150 ±6% мкм (ISO 534)
Условия хранения	Хранить вдали от прямых солнечных лучей и отопительных приборов, исключая контакт с агрессивными средами при температуре 22°С ± 2°С и относительной влажности 50% ± 5%. При незначительном кратковременном отклонении от указанных условий рекомендуется акклиматизация в течении 24 ч. Срок годности 12 месяцев с даты производства при условии соблюдения рекомендуемых условий хранения в невскрытой заводской упаковке. Продление срока годности возможно по результатам дополнительных физико-химических испытаний. Гарантийный срок 12 месяцев с даты производства.	
Дополнительно	Самоклеящийся материал рекомендуется наносить чистыми руками, без контакта с клеевым слоем при температуре -5/+50 °С и влажности 50% ± 5%. Перед применением необходимо тестирование в условиях эксплуатации. Рекомендуется провести оценку как предварительной печати, так и состояния изделия при окончании эксплуатации.	