

Техническая спецификация | Самоклеящийся материал

## COAT C1S 80 APP / ACR / YG58 HENGJI

Бумага полуглянцевая, акриловый клей

Артикул HC2220

**Сфера применения**

Материал подходит для различных методов печати, таких как офсетная, глубокая и флексопечать.

Благодаря отличными характеристиками обработки бумаги, он подходит для ротационных и плоских методов обработки, а также горячего тиснения.

**Лицевой материал**

Бумага C1S от ведущего производителя APP. Имеет гладкую поверхность и поэтому подходит для полноцветной печати этикеток, а также для этикеток-пустышек.

Плотность	80 ± 10%	г/м2	(GB/T 451.2-2002)
Толщина	70 ± 10%	мкм	(GB/T 451.3-2002)
Яркость (белизна)	≥85	%	(GB/T 7974-2002)

**Клей**

Клей акриловый, постоянный

Поверхность нанесения должна быть чистой, сухой и свободной от жира и масла.

FTM 9 методом петли	≥15	H/25мм
Температура этикетирования	от 10 °C	
Температура эксплуатации	-20 /+100°C	

**Подложка**

Глассин желтого оттенка

Плотность	60 ± 10 %	г/м2	(GB/T 451.2-2002)
Толщина	53 ± 10 %	мкм	(GB/T 451.3-2002)

**Условия хранения**

Хранить вдали от прямых солнечных лучей и отопительных приборов, исключая контакт с агрессивными средами при температуре 22°C ± 2°C и относительной влажности 50% ± 5%. При незначительном кратковременном отклонении от указанных условий рекомендуется акклиматизация в течении 24 ч.

**Дополнительно**

Стандартный самоклеящийся материал рекомендуется наносить чистыми руками, без контакта с клеевым слоем при температуре от 10°C и влажности 50% ±5%. Перед применением необходимо тестирование в условиях эксплуатации.