

Polysam PP Clear TC50 HM02 WG60

Артикул	PPC-TC50-HM02-WG60	220524 от 07/05/24
Сфера применения	Пленка прозрачная полипропиленовая универсального назначения. Подходит для флексографской, трафаретной, офсетной, ультрафиолетовой струйной печати, термотрансферной печати риббонами.	
Лицевой материал	Прозрачная полипропиленовая пленка	
	Плотность	45 ± 3 г/м ² (ISO 536)
	Толщина	50 ± 5 мкм (ISO 534)
Клей	Клей резиновый горячего сплава, постоянный	
	FTM 9 методом петли	20 ±10% Н/25 мм
	Температура этикетирования	от 0°C
	Температура эксплуатации	-20 /+50°C
Подложка	Глассин белого оттенка	
	Плотность	58 ±4 г/м ² (ISO 536)
	Толщина	47 ±3 мкм (ISO 534)
Ламинат	Плотность	119 ±5% г/м ² (ISO 536)
	Толщина	118 ±5% мкм (ISO 534)
Условия хранения	Хранить вдали от прямых солнечных лучей и отопительных приборов, исключая контакт с агрессивными средами при температуре 22°C ± 2°C и относительной влажности 50% ± 5%. При незначительном кратковременном отклонении от указанных условий рекомендуется акклиматизация в течении 24 ч.	
Дополнительно	Стандартную полипропиленовую пленку рекомендуется наносить чистыми руками, без контакта с клеевым слоем при температуре от 0°C и влажности 50% ±5%. Перед применением необходимо тестирование в условиях эксплуатации. Рекомендуется провести оценку как предварительной печати, так и состояния изделия при окончании эксплуатации.	