

Polysam Alulam HM01 PET23

Артикул	WF-HM01-PET23	10226 от 04/02/26	
Сфера применения	Композитный материал на основе бумаги и металлизированной плёнки с каучуковым клеем. Подходит для печати красками на УФ, водной основе и лаками.		
Лицевой материал	Композитный материал на основе бумаги и металлизированной плёнки		
	Плотность	95 ± 5	г/м ² (ISO 536)
	Толщина	83 ± 5	мкм (ISO 534)
	Непрозрачность	99 %	(ISO 2471)
Клей	Клей резиновый горячего сплава, постоянный		
	FTM 9 методом петли	14 ± 10%	H/25 мм
	Температура этикетирования	-5/+50 °С	
	Температура эксплуатации	-20 /+50°С	
Подложка	Глассин желтого оттенка		
	Толщина	23 ± 2	мкм (ISO 534)
Ламинат	Плотность	146 ±10%	г/м ² (ISO 536)
	Толщина	119 ±10%	мкм (ISO 534)
Условия хранения	Хранить вдали от прямых солнечных лучей и отопительных приборов, исключая контакт с агрессивными средами при температуре 22°С ± 2°С и относительной влажности 50% ± 5%. При незначительном кратковременном отклонении от указанных условий рекомендуется акклиматизация в течении 24 ч. Срок годности 12 месяцев с даты производства при условии соблюдения рекомендуемых условий хранения в невскрытой заводской упаковке. Продление срока годности возможно по результатам дополнительных физико-химических испытаний. Гарантийный срок 12 месяцев с даты производства.		
Дополнительно	Самоклеящийся материал рекомендуется наносить чистыми руками, без контакта с клеевым слоем при температуре -5/+50 °С и влажности 50% ± 5%. Перед применением необходимо тестирование в условиях эксплуатации. Рекомендуется провести оценку как предварительной печати, так и состояния изделия при окончании эксплуатации.		