

Polysam Thermal TOP Logistic HM01 YG60

Артикул	TOP65-HM01-YG60	31225 от 25/12/25
Сфера применения	Самоклеящаяся термобумага ТОП для нанесения переменной информации методом прямой термопечати. Сфера применения – сухая логистическая этикетка для приклеивания на чистые, сухие поверхности вне агрессивных сред. Материал обладает стойкостью к истиранию и царапанию и высоких климатических температур.	
Лицевой материал	Стандартная термочувствительная бумага с односторонним защитным покрытием, содержит слой из термочувствительных красителей, которые чернеют при нагревании.	
	Плотность	65 ±5% г/м2 (ISO 536)
	Толщина	65 ±5% мкм (ISO 534)
	Яркость (белизна)	≥70 % (ISO 2470)
Клей	Клей резиновый горячего сплава, постоянный	
	FTM 9 методом петли	14 ±10% Н/25 мм
	Температура этикетирования	-5 /+50°C
	Температура эксплуатации	-20 /+50°C
Подложка	Глассин желтого оттенка	
	Плотность	58 ±4 г/м2 (ISO 536)
	Толщина	47 ±3 мкм (ISO 534)
Ламинат	Плотность	134 ±6% г/м2 (ISO 536)
	Толщина	124 ±10% мкм (ISO 534)
Условия хранения	Хранить вдали от прямых солнечных лучей и отопительных приборов, исключая контакт с агрессивными средами при температуре 22°C ± 2°C и относительной влажности 50% ± 5%. При незначительном кратковременном отклонении от указанных условий рекомендуется акклиматизация в течении 24 ч. Срок годности 12 месяцев с даты производства при условии соблюдения рекомендуемых условий хранения в невскрытой заводской упаковке. Продление срока годности возможно по результатам дополнительных физико-химических испытаний. Гарантийный срок 12 месяцев с даты производства.	
Дополнительно	Рекомендуется этикетирование чистыми руками, без контакта с клеевым слоем при температуре -5/+50 °C и влажности 50% ±5%. Материал обладает влагостойкостью и стойкостью к истиранию за счет защитного покрытия с лицевой стороны. Перед применением необходимо тестирование в условиях эксплуатации. Рекомендуется провести оценку как предварительной печати, так и состояния изделия при окончании эксплуатации.	