

## Polysam PP white TC60 PRF56 WG60

Артикул	PPW-TC60-PRF56-WG60	10125 от 10/01/2025	
Сфера применения	Самоклеящаяся белая полипропиленовая пленка универсального назначения, усиленное нанесение клея. Подходит для флексографской, трафаретной, офсетной, ультрафиолетовой струйной печати, термотрансферной печати риббонами.		
Лицевой материал	Белая полипропиленовая пленка		
	Плотность	43 ± 3	г/м2 (ISO 536)
	Толщина	60 ± 3	мкм (ISO 534)
	Яркость (белизна)	≥80 ± 2	% (ISO 2470-1)
	Непрозрачность	≥80	% (ISO 2471)
Клей	Клей резиновый горячего сплава, постоянный		
	Липкость, FTM 9 методом петли	23 ±10%	H/25 мм
	Температура этикетирования	от 0 °C	
	Температура эксплуатации	-20 /+50°C	
Подложка	Глассин белого оттенка		
	Плотность	58 ±4	г/м2 (ISO 536)
	Толщина	47 ±3	мкм (ISO 534)
Ламинат	Плотность	120 ±5%	г/м2 (ISO 536)
	Толщина	116 ±10%	мкм (ISO 534)
Условия хранения	Хранить вдали от прямых солнечных лучей и отопительных приборов, исключая контакт с агрессивными средами при температуре 22°C ± 2°C и относительной влажности 50% ± 5%. При незначительном кратковременном отклонении от указанных условий рекомендуется акклиматизация в течении 24 ч.		
Дополнительно	Материал рекомендуется наносить чистыми руками, без контакта с клеевым слоем при температуре от 0°C и влажности 50% ±5%. Перед применением необходимо тестирование в условиях эксплуатации. Рекомендуется провести оценку как предварительной печати так и состояния изделия при окончании эксплуатации.		