

Polysam PET White Matt 50 SHT WG80

Артикул	H053	50226 от 18/02/26
Сфера применения	Материал подходит для различных методов печати, таких как флексопечать, глубокая и трафаретная. Не рекомендуется использовать этикетки на бутылках с малым диаметром или неровной поверхностью, а также на бутылках, которые могут часто сжиматься.	
Лицевой материал	Пленка полиэтилентерефталатная (ПЭТ) белая, матовая.	
	Плотность	70 ± 3 г/м ² (GB/T 451.2-2002)
	Толщина	50 ± 10% мкм (GB/T 451.3-2002)
Клей	Клей сольвентный, постоянный с высокой термостойкостью.	
	FTM 9 методом петли	≥ 8 Н/25 мм
	Температура этикетирования	от 10°C
	Температура эксплуатации	-10 /+100°C
Подложка	Глассин белого оттенка	
	Плотность	80 ± 10% г/м ² (GB/T 451.2-2002)
	Толщина	80 ± 10% мкм (GB/T 451.3-2002)
Ламинат	Плотность	150 ± 5% г/м ² (ISO 536)
	Толщина	135 ± 5% мкм (ISO 534)
Условия хранения	Хранить вдали от прямых солнечных лучей и отопительных приборов, исключая контакт с агрессивными средами при температуре 23°C ± 2°C и относительной влажности 50% ± 5%. При незначительном кратковременном отклонении от указанных условий рекомендуется акклиматизация в течении 24 ч.	
Дополнительно	Материал рекомендуется наносить чистыми руками, без контакта с клеевым слоем при температуре от +10°C и влажности 50% ± 5%. Перед применением необходимо тестирование в условиях эксплуатации.	