

# Polysam PP White Plywood TC60/HM52/WG60

Артикул	PPW-PWTC53-HM52-WG60	420524 от 07/05/24	
Сфера применения	Пленка белая полипропиленовая с усиленным клеем. Подходит для флексографской, трафаретной, офсетной, ультрафиолетовой струйной печати, термотрансферной печати риббонами.		
Лицевой материал	Белая полипропиленовая пленка		
	Плотность	43 ± 3	г/м <sup>2</sup> (ISO 536)
	Толщина	60 ± 5	мкм (ISO 534)
Клей	Клей резиновый горячего сплава, постоянный		
	Липкость, FTM 9 методом петли	28 ±10%	H/25 мм
	Нанесение клея, FTM 12	38 ±3	г/м <sup>2</sup>
	Температура этикетирования	от 0 °С	
	Температура эксплуатации	-20 /+50°С	
Подложка	Глассин белого оттенка		
	Плотность	58 ±4	г/м <sup>2</sup> (ISO 536)
	Толщина	47 ±3	мкм (ISO 534)
Ламинат	Плотность	132 ±5%	г/м <sup>2</sup> (ISO 536)
	Толщина	122 ±10%	мкм (ISO 534)
Условия хранения	Хранить вдали от прямых солнечных лучей и отопительных приборов, исключая контакт с агрессивными средами при температуре 22°С ± 2°С и относительной влажности 50% ± 5%. При незначительном кратковременном отклонении от указанных условий рекомендуется акклиматизация в течении 24 ч.		
Дополнительно	Материал рекомендуется наносить чистыми руками, без контакта с клеевым слоем при температуре от 0°С и влажности 50% ±5%. Перед применением необходимо тестирование в условиях эксплуатации. Рекомендуется провести оценку как предварительной печати так и состояния изделия при окончании эксплуатации.		