

PP 50 CLEAR TC PSP10 G60W

70823 от 30/08/23

Сфера применения	Пленка прозрачная полипропиленовая универсального назначения. Подходит для флексографской, трафаретной, офсетной, ультрафиолетовой струйной печати, термотрансферной печати риббонами.		
Лицевой материал	Прозрачная полипропиленовая пленка		
	Плотность	45 ± 3	г/м ² (ISO 536)
	Толщина	50 ± 5	мкм (ISO 534)
Клей	Клей резиновый горячего сплава, постоянный		
	FTM 9 методом петли	18 ± 10%	H/25 мм
	Температура этикетирования	0 / +40 °C	
	Температура эксплуатации	-20 / +50 °C	
Подложка	Глассин белого оттенка		
	Плотность	60 ± 3	г/м ² (ISO 536)
	Толщина	53 ± 5	мкм (ISO 534)
Условия хранения	Хранить вдали от прямых солнечных лучей и отопительных приборов, исключая контакт с агрессивными средами при температуре 22 °C ± 2 °C и относительной влажности 50% ± 5%. При незначительном кратковременном отклонении от указанных условий рекомендуется акклиматизация в течении 24 ч.		
Дополнительно	Стандартную полипропиленовую пленку рекомендуется наносить чистыми руками, без контакта с клеевым слоем при температуре 0 / +50 °C и влажности 50% ± 5%. Перед применением необходимо тестирование в условиях эксплуатации, особенно на влажных поверхностях.		