

## Polysam Alulam HM01 YG60

|                  |   |                                    |
|------------------|---|------------------------------------|
| Артикул          | WF-HM01-YG60  | 80524 от 07/05/24                  |
| Сфера применения | Бумага серебряная с каучуковым kleem. Подходит для печати красками на УФ, водной основе и лаками.   |                                    |
| Лицевой материал | Бумага серебряная (серебряный композитный материал на основе бумаги и пленки ПП)  |                                    |
|                  | Плотность   | 85 ± 3 г/м <sup>2</sup> (ISO 536)  |
|                  | Толщина   | 95 ± 4 мкм (ISO 534)               |
|                  | Непрозрачность  | 99 % (ISO 2471)                    |
| Клей             | Клей резиновый горячего сплава, постоянный  |                                    |
|                  | FTM 9 методом петли   | 16 ±10% Н/25 мм                    |
|                  | Температура этикетирования  | -5/+50 °C                          |
|                  | Температура эксплуатации  | -20 /+50°C                         |
| Подложка         | Глассин желтого оттенка   |                                    |
|                  | Плотность   | 58 ±4 г/м <sup>2</sup> (ISO 536)   |
|                  | Толщина   | 47 ±3 мкм (ISO 534)                |
| Ламинат          | Плотность   | 160 ±6% г/м <sup>2</sup> (ISO 536) |
|                  | Толщина   | 150 ±6% мкм (ISO 534)              |
| Условия хранения | Хранить вдали от прямых солнечных лучей и отопительных приборов, исключая контакт с агрессивными средами при температуре 22°C ± 2°C и относительной влажности 50% ± 5%. При незначительном кратковременном отклонении от указанных условий рекомендуется акклиматизация в течении 24 ч. Срок годности 12 месяцев с даты производства при условии соблюдения рекомендуемых условий хранения в невскрытой заводской упаковке. Продление срока годности возможно по результатам дополнительных физико-химических испытаний. Гарантийный срок 12 месяцев с даты производства. |                                    |
| Дополнительно    | Самоклеящийся материал рекомендуется наносить чистыми руками, без контакта с kleевым слоем при температуре -5/+50 °C и влажности 50% ± 5%. Перед применением необходимо тестирование в условиях эксплуатации. Рекомендуется провести оценку как предварительной печати, так и состояния изделия при окончании эксплуатации.   |                                    |