

Polysam PP Clear 50 ACR WG60

Артикул	JFC3010	11125 от 06/11/25
Сфера применения	Материал подходит для различных методов печати, таких как флексопечать, глубокая и трафаретная. Не рекомендуется использовать этикетки на бутылках с малым диаметром или неровной поверхностью, а также на бутылках, которые могут часто сжиматься.	
Лицевой материал	Прозрачная полипропиленовая пленка.	
Клей	Плотность	47 ± 3 г/м2 (ISO 536)
	Толщина	50 ± 3 мкм (ISO 534)
	Акриловый клей, постоянный.	
	FTM 9 методом петли	≥ 6 Н/25 мм
	Температура этикетирования	от +5 °C
Подложка	Температура эксплуатации	-15 / +60 °C
	Глассин белого оттенка	
	Плотность	58 ± 5 г/м2 (ISO 536)
Ламинат	Толщина	53 ± 5 мкм (ISO 534)
	Плотность	120 ± 5% г/м2 (ISO 536)
Условия хранения	Толщина	116 ± 10 % мкм (ISO 534)
	Хранить вдали от прямых солнечных лучей и отопительных приборов, исключая контакт с агрессивными средами при температуре 22 ± 2 °C и относительной влажности 50±5%. Перед применением рекомендуется акклиматизация при температуре 22 ± 2 °C. При незначительном кратковременном отклонении от указанных условий рекомендуется акклиматизация в течении не менее 24 ч. Срок годности 12 месяцев с даты производства при условии соблюдения рекомендуемых условий хранения в невскрытой заводской упаковке. Продление срока годности возможно по результатам дополнительных физико-химических испытаний.	
Дополнительно	Материал рекомендуется наносить чистыми руками, без контакта с клеевым слоем при температуре от 5 °C и влажности 50% ± 5%. Использование на упаковке небольшого диаметра или пробирках может быть ограничено. Не подходит для наклеивания на неровные поверхности, мягкие бутылки, ткани из-за жесткости материала. При высечке рекомендуется использовать острый нож для пленочных материалов, следует избегать чрезмерного натяжения при перематке, что может привести к сдвигу этикетки. Материал пригоден для различных методов печати: УФ-красками и УФ-красками на водной основе. При использовании трафаретных УФ-красок или многоцветной печати рекомендуется печатать не до края этикетки, чтобы избежать скручивания из-за усадки материала. Рекомендуется проводить предварительное тестирование чернил. Перед применением необходимо тестирование в условиях эксплуатации.	