

Polysam PP Clear TC50 HMR04 WG60

Артикул	PPC-TC50-HMR04-WG60			30425 от 24/04/25
Сфера применения	Пленка прозрачная полипропиленовая универсального назначения. Подходит для флексографской, трафаретной, офсетной, ультрафиолетовой струйной печати, термотрансферной печати риббонами.			
Лицевой материал	Прозрачная полипропиленовая пленка			
	Плотность	45 ± 3	г/м2	(ISO 536)
	Толщина	50 ± 3	мкм	(ISO 534)
Клей	Клей резиновый горячего сплава, легкосъемный			
	FTM 9 методом петли	4 ±10%	Н/25 мм	
	Температура этикетирования	-20 /+50°C		
	Температура эксплуатации	-40 /+60°C		
Подложка	Глассин белого оттенка			
	Плотность	58 ±4	г/м2	(ISO 536)
	Толщина	47 ±3	мкм	(ISO 534)
Ламинат	Плотность	118 ±5%	г/м2	(ISO 536)
	Толщина	110 ±10%	мкм	(ISO 534)
Условия хранения	Хранить вдали от прямых солнечных лучей и отопительных приборов, исключая контакт с агрессивными средами при температуре 22°C ± 2°C и относительной влажности 50% ± 5%. При незначительном кратковременном отклонении от указанных условий рекомендуется акклиматизация в течении 24 ч. Срок годности 12 месяцев с даты производства при соблюдении рекомендуемых условий хранения в не вскрытой заводской упаковке. Продление срока годности возможно по результатам дополнительных физико-химических испытаний. Гарантийный срок 12 месяцев с даты производства			
Дополнительно	Стандартную полипропиленовую пленку рекомендуется наносить чистыми руками, без контакта с клеевым слоем при температуре от -15 °C и влажности 50% ±5%. Перед применением необходимо тестирование в условиях эксплуатации. Рекомендуется провести оценку как предварительной печати, так и состояния изделия при окончании эксплуатации.			