

Polysam Thermal ECO HM05 PET23

Артикул	ECO-HM05-PET23	70524 от 07/05/24
Сфера применения	Самоклеящаяся термобумага ЭКО для нанесения переменной информации методом прямой термопечати. Применяется для этикетирования продукции с коротким сроком хранения в сферах ритейла, логистики, пищевого производства. Материал может быть использован для печати красками и лаками на водной основе.	
Лицевой материал	Стандартная термочувствительная бумага без верхнего защитного покрытия, содержит слой из термочувствительных красителей, которые чернеют при нагревании. Плотность 67,5 ± 10% г/м ² (ISO 536) Толщина 68 ± 10% мкм (ISO 534) Яркость (белизна) ≥70 % ± 3 (ISO 2470-1)	
Клей	Клей резиновый горячего сплава, постоянный FTM 9 методом петли 16 ±10% Н/25 мм Температура этикетирования -5/+50 °C Температура эксплуатации -20 /+50°C	
Подложка	ПЭТ плёнка Толщина 23 ±2 мкм (ISO 534)	
Ламинат	Плотность 112 ±6% г/м ² (ISO 536) Толщина 100 ±6% мкм (ISO 534)	
Условия хранения	Хранить вдали от прямых солнечных лучей и отопительных приборов, исключая контакт с агрессивными средами при температуре 22°C ± 2°C и относительной влажности 50% ± 5%. При незначительном кратковременном отклонении от указанных условий рекомендуется акклиматизация в течении 24 ч. Срок годности 12 месяцев с даты производства при условии соблюдения рекомендуемых условий хранения в невскрытой заводской упаковке. Продление срока годности возможно по результатам дополнительных физико-химических испытаний. Гарантийный срок 12 месяцев с даты производства.	
Дополнительно	Самоклеящийся материал рекомендуется наносить чистыми руками, без контакта с kleевым слоем при температуре -5/+50 °C и влажности 50% ± 5%. Перед применением необходимо тестирование в условиях эксплуатации. Рекомендуется провести оценку как предварительной печати, так и состояния изделия при окончании эксплуатации.	