

## Polysam PP White TC60/HMF03/WG60

Артикул	PPW-TC60-HMF03-WG60	250524 от 07/05/24	
Сфера применения	Самоклеящаяся белая полипропиленовая пленка. Применяется для этикетирования продукции при отрицательных температурах с длительным сроком реализации в различных сферах применения. Подходит для флексографской, трафаретной, офсетной, ультрафиолетовой струйной печати, термотрансферной печати риббонами.		
Лицевой материал	Белая полипропиленовая пленка		
	Плотность	43 ± 3	г/м <sup>2</sup> (ISO 536)
	Толщина	60 ± 3	мкм (ISO 534)
Клей	Клей резиновый горячего сплава, постоянный		
	Липкость, FTM 9 методом петли	18 ±10%	H/25 мм
	Температура этикетирования	от -20 °С	
	Температура эксплуатации	-40 /+60°С	
Подложка	Глассин белого оттенка		
	Плотность	58 ±4	г/м <sup>2</sup> (ISO 536)
	Толщина	47 ±3	мкм (ISO 534)
Ламинат	Плотность		
	Толщина	118 ±5%	г/м <sup>2</sup> (ISO 536)
		120 ±10%	мкм (ISO 534)
Условия хранения	Хранить вдали от прямых солнечных лучей и отопительных приборов, исключая контакт с агрессивными средами при температуре 22°С ± 2°С и относительной влажности 50% ± 5%. При незначительном кратковременном отклонении от указанных условий рекомендуется акклиматизация в течении 24 ч.		
Дополнительно	Материал рекомендуется наносить чистыми руками, без контакта с клеевым слоем при температуре от -20°С и влажности 50% ±5%. Перед применением необходимо тестирование в условиях эксплуатации. Рекомендуется провести оценку как предварительной печати, так и состояния изделия при окончании эксплуатации.		