

Техническая спецификация | Самоклеящийся материал

Polysam COAT НМО1 WG60

Артикул	COAT80-НМО1-WG60 Бумага полуглянцевая, постоянный клей	210524 от 07/05/24
Сфера применения		
	Полуглянцевая бумага высокой белизны универсального назначения. Подходит для печати красками на УФ, водной основе и лаками. Бумага может использоваться для термотрансферной печати.	
Лицевой материал	Белая полуглянцевая бумага	
	Плотность	80 ± 3 г/м ² (ISO 536)
	Толщина	71 ± 4 мкм (ISO 534)
	Яркость (белизна)	≥88 % ± 2 (ISO 2470-1)
	Непрозрачность	88-91 % (ISO 2471)
	Шероховатость	≤1 мкм (ISO 8791-4)
	Глянец	T 480
Клей	Клей резиновый горячего сплава, постоянный	
	FTM 9 методом петли	18 ±10% Н/25 мм
	Температура этикетирования	-5 /+50°C
	Температура эксплуатации	-20 /+50°C
Подложка	Глассин белого оттенка	
	Плотность	58 ±4 г/м ² (ISO 536)
	Толщина	47 ±3 мкм (ISO 534)
Ламинат	Плотность	150 ±5% г/м ² (ISO 536)
	Толщина	127 ±7% мкм (ISO 534)
Условия хранения	Хранить вдали от прямых солнечных лучей и отопительных приборов, исключая контакт с агрессивными средами при температуре 22°C ± 2°C и относительной влажности 50% ± 5%. При незначительном кратковременном отклонении от указанных условий рекомендуется акклиматизация в течении 24 ч.	
Дополнительно	Полуглянцевый материал рекомендуется наносить чистыми руками, без контакта с клеевым слоем при температуре от -5 °C и влажности 50% ± 5%. Перед применением необходимо тестирование в условиях эксплуатации.	