

Polysam SynThermal TC75/ HMR04/ WG60

10524 от 02/05/24

Сфера применения	Полипропиленовая белая пленка с термочувствительным слоем для термопечати.			
	Лицевой материал			
Лицевой материал	Плотность	75 ± 3	г/м2	(ISO 536)
	Толщина	57 ± 5	мкм	(ISO 534)
	Яркость (белизна)	≥90	%	(ISO 2470-1)
	Непрозрачность	95 ± 5	%	(ISO 2471)
	Блеск глянца при 60 °С	5± 1,5	%	
Клей	Клей резиновый горячего сплава, легкосъёмный			
	FTM 9 методом петли	4 ±10%	Н/25 мм	
	Температура этикетирования	-15 /+50°С		
	Температура эксплуатации	-40 /+60°С		
Подложка	Глассин белого оттенка			
	Плотность	58 ±4	г/м2	(ISO 536)
	Толщина	47 ±3	мкм	(ISO 534)
Ламинат	Плотность	131 ±5%	г/м2	(ISO 536)
	Толщина	130 ±5%	мкм	(ISO 534)
Условия хранения	Хранить вдали от прямых солнечных лучей и отопительных приборов, исключая контакт с агрессивными средами при температуре 22°С ± 2°С и относительной влажности 50% ± 5%. При незначительном кратковременном отклонении от указанных условий рекомендуется акклиматизация в течении 24 ч. Срок годности 12 месяцев с даты производства при условии соблюдения рекомендуемых условий хранения в невскрытой заводской упаковке. Продление срока годности возможно по результатам дополнительных физико-химических испытаний. Гарантийный срок 12 месяцев с даты производства.			
Дополнительно	Полипропиленовую пленку с термочувствительным слоем рекомендуется наносить чистыми руками, без контакта с клеевым слоем при температуре -5/+50 °С и влажности 50% ± 5%. Материал обладает жиростойкостью (50-90%). Перед применением необходимо тестирование в условиях эксплуатации. Рекомендуется провести оценку как предварительной печати, так и состояния изделия при окончании эксплуатации.			