

Polysam PP Clear TC50 HMC20 PET23

Артикул	PPC-TC50-HMC20-PET23	61225 от 25/12/25	
Сфера применения	Самоклеящаяся прозрачная полипропиленовая универсального назначения. Подходит для флексографской, трафаретной, офсетной, ультрафиолетовой струйной печати, термотрансферной печати риббонами.		
Лицевой материал	Прозрачная полипропиленовая пленка		
	Плотность	45 ± 3	г/м ² (ISO 536)
	Толщина	50 ± 5	мкм (ISO 534)
Клей	Клей резиновый горячего сплава, постоянный		
	FTM 9 методом петли	16 ±10%	H/25 мм
	Температура этикетирования	от 0 °С	
	Температура эксплуатации	-20 /+50°С	
Подложка	ПЭТ плёнка		
	Толщина	23 ±2	мкм (ISO 534)
Ламинат	Плотность	94 ±5%	г/м ² (ISO 536)
	Толщина	86 ±10%	мкм (ISO 534)
Условия хранения	Хранить вдали от прямых солнечных лучей и отопительных приборов, исключая контакт с агрессивными средами при температуре 22°С ± 2°С и относительной влажности 50% ± 5%. При незначительном кратковременном отклонении от указанных условий рекомендуется акклиматизация в течении 24 ч. Срок годности 12 месяцев с даты производства при условии соблюдения рекомендуемых условий хранения в невскрытой заводской упаковке. Продление срока годности возможно по результатам дополнительных физико-химических испытаний. Гарантийный срок 12 месяцев с даты производства.		
Дополнительно	Стандартную полипропиленовую пленку рекомендуется наносить чистыми руками, без контакта с клеевым слоем при температуре от 0 °С и влажности 50% ±5%. Перед применением необходимо тестирование в условиях эксплуатации. Рекомендуется провести оценку как предварительной печати, так и состояния изделия при окончании эксплуатации.		