

Polysam COAT HM01 YG50

Артикул	COAT80-HM01-YG50			101125 от 25/11/25
Сфера применения	Полуглянцевая бумага высокой белизны универсального назначения. Подходит для печати красками на УФ, водной основе и лаками. Бумага может использоваться для термотрансферной печати.			
Лицевой материал	Белая полуглянцевая бумага			
	Плотность	80 ± 3	г/м2	(ISO 536)
	Толщина	71 ± 4	мкм	(ISO 534)
	Яркость (белизна)	≥88 % ± 2		(ISO 2470-1)
	Непрозрачность	88-91 %		(ISO 2471)
	Шероховатость	≤1	мкм	(ISO 8791-4)
	Глянец	72±5 %		T 480
Клей	Клей резиновый горячего сплава, постоянный			
	FTM 9 методом петли	14 ±10%	Н/25 мм	
	Температура этикетирования	-5/+50 °С		
	Температура эксплуатации	-20 /+50°С		
Подложка	Глассин желтого оттенка			
	Плотность	50 ±3	г/м2	(ISO 536)
	Толщина	40 ±3	мкм	(ISO 534)
Ламинат	Плотность	140 ±6%	г/м2	(ISO 536)
	Толщина	118 ±10%	мкм	(ISO 534)
Условия хранения	Хранить вдали от прямых солнечных лучей и отопительных приборов, исключая контакт с агрессивными средами при температуре 22°С ± 2°С и относительной влажности 50% ± 5%. При незначительном кратковременном отклонении от указанных условий рекомендуется акклиматизация в течении 24 ч. Срок годности 12 месяцев с даты производства при условии соблюдения рекомендуемых условий хранения в невскрытой заводской упаковке. Продление срока годности возможно по результатам дополнительных физико-химических испытаний. Гарантийный срок 12 месяцев с даты производства.			
Дополнительно	Полуглянцевый материал рекомендуется наносить чистыми руками, без контакта с клеевым слоем при температуре -5/+50 °С и влажности 50% ± 5%. Перед применением необходимо тестирование в условиях эксплуатации. Рекомендуется провести оценку как предварительной печати, так и состояния изделия при окончании эксплуатации.			