

Polysam SynThermal TC75 HMF03 WG60

141225 от 25/12/25

Сфера применения	Полипропиленовая белая пленка с термочувствительным слоем для термопечати.			
Лицевой материал	Белая термочувствительная полипропиленовая пленка			
	Плотность	57 ± 2	г/м ²	(ISO 536)
	Толщина	75 ± 2	мкм	(ISO 534)
	Яркость (белизна)	≥85	%	(ISO 2470-1)
	Непрозрачность	≥87	%	(ISO 2471)
	Блеск глянца при 60 °С	5 ± 1,5	%	
Клей	Клей резиновый горячего сплава, постоянный			
	FTM 9 методом петли	12 ± 10%	Н/25 мм	
	Температура этикетирования	-20		
	Температура эксплуатации	-40 / +60 °С		
Подложка	Глассин белого оттенка			
	Плотность	58 ± 4	г/м ²	(ISO 536)
	Толщина	47 ± 3	мкм	(ISO 534)
Ламинат	Плотность	135 ± 5%	г/м ²	(ISO 536)
	Толщина	138 ± 5%	мкм	(ISO 534)
Условия хранения	Хранить вдали от прямых солнечных лучей и отопительных приборов, исключая контакт с агрессивными средами при температуре 22 °С ± 2 °С и относительной влажности 50% ± 5%. При незначительном кратковременном отклонении от указанных условий рекомендуется акклиматизация в течении 24 ч. Срок годности 8 месяцев с даты производства при условии соблюдения рекомендуемых условий хранения в невскрытой заводской упаковке.			
Дополнительно	Полипропиленовую пленку с термочувствительным слоем рекомендуется наносить на чистые, сухие, условно ровные поверхности при температуре от -20 °С и влажности 50% ± 5%. Перед применением необходимо тестирование в условиях эксплуатации. Во избежание стекания и вытекания клеевого слоя на торцы роллов следует их переворачивать не реже 1 раза в месяц.			