

Polysam SynThermal TC75 HM02 WG60

Артикул	PPW-TCTH75-HM02-WG60	101225 от 25/12/25
Сфера применения	Полипропиленовая белая пленка с термочувствительным слоем для термопечати.	
Лицевой материал	Белая термочувствительная полипропиленовая пленка	
	Плотность	57 ± 2 г/м ² (ISO 536)
	Толщина	75 ± 2 мкм (ISO 534)
	Яркость (белизна)	≥85 % (ISO 2470-1)
	Непрозрачность	≥87 % (ISO 2471)
	Блеск глянца при 60 °С	5 ± 1,5 %
Клей	Клей резиновый горячего сплава, постоянный	
	FTM 9 методом петли	16 ± 10% Н/25 мм
	Температура этикетирования	0 / +50 °С
	Температура эксплуатации	-20 / +50 °С
Подложка	Глассин белого оттенка	
	Плотность	58 ± 4 г/м ² (ISO 536)
	Толщина	47 ± 3 мкм (ISO 534)
Ламинат	Плотность	
	135 ± 5% г/м ² (ISO 536)	
	Толщина	139 ± 5% мкм (ISO 534)
Условия хранения	Хранить вдали от прямых солнечных лучей и отопительных приборов, исключая контакт с агрессивными средами при температуре 22 °С ± 2 °С и относительной влажности 50% ± 5%. При незначительном кратковременном отклонении от указанных условий рекомендуется акклиматизация в течении 24 ч.	
Дополнительно	Полипропиленовую пленку с термочувствительным слоем рекомендуется наносить на чистые, сухие, условно ровные поверхности при температуре от 0 °С и влажности 50% ± 5%. Перед применением необходимо тестирование в условиях эксплуатации.	