

PP Metalized Silver 50 ACR WG60

| | | | |
|------------------|---|-------------------|------------------------------------|
| Артикул | HY2156 | 70824 от 06/08/24 | |
| Сфера применения | Материал подходит для различных методов печати, таких как флексопечать, глубокая и трафаретная. Не рекомендуется использовать этикетки на бутылках с малым диаметром или неровной поверхностью, а также на бутылках, которые могут часто сжиматься. | | |
| Лицевой материал | Полипропилен с серебристым металлическим блеском. | | |
| | Плотность | 45 ± 10% | г/м ² (GB/T 451.2-2002) |
| | Толщина | 50 ± 10% | мкм (GB/T 451.3-2002) |
| Клей | Акриловый клей, постоянный. FTM 9 методом петли | ≥ 8 | Н/25 мм |
| | Температура этикетирования | от 10 °С | |
| | Температура эксплуатации | -20 /+80°С | |
| Подложка | Глассин белого оттенка | | |
| | Плотность | 60±10% | г/м ² (GB/T 451.2-2002) |
| | Толщина | 50±10% | мкм (GB/T 451.3-2002) |
| Ламинат | Плотность | 118 ± 5% | г/м ² (ISO 536) |
| | Толщина | 110 ± 5% | мкм (ISO 534) |
| Условия хранения | Хранить вдали от прямых солнечных лучей и отопительных приборов, исключая контакт с агрессивными средами при температуре 23°С ± 2°С и относительной влажности 50% ± 5%. При незначительном кратковременном отклонении от указанных условий рекомендуется акклиматизация в течении 24 ч. | | |
| Дополнительно | Материал рекомендуется наносить чистыми руками, без контакта с клеевым слоем при температуре от -5°С и влажности 50% ± 5%. Перед применением необходимо тестирование в условиях эксплуатации. | | |