

Polysam Thermal TOP HMF03 YG60

Артикул	Термобумага ТОП, морозостойкий клей TOP70-HMF03-YG60			50325 от 12/03/25												
Сфера применения	Самоклеящаяся термобумага ТОП для нанесения переменной информации методом прямой термопечати. Применяется для этикетирования продукции при отрицательных температурах с длительным сроком реализации в различных сферах применения. Имеется верхнее покрытие, которое защищает поверхность этикетки и нанесенную термическим способом информацию от загрязнений, таких как влага и пластификаторы из пленок. Материал обладает стойкостью к истиранию и царапанию.															
Лицевой материал	Стандартная термочувствительная бумага с односторонним защитным покрытием, содержит слой из термочувствительных красителей, которые чернеют при нагревании. <table><tr><td>Плотность</td><td>70 ± 6%</td><td>г/м2</td><td>(ISO 536)</td></tr><tr><td>Толщина</td><td>70 ± 10%</td><td>мкм</td><td>(ISO 534)</td></tr><tr><td>Яркость (белизна)</td><td>≥85 ± 3</td><td>%</td><td>(ISO 2470)</td></tr></table>				Плотность	70 ± 6%	г/м2	(ISO 536)	Толщина	70 ± 10%	мкм	(ISO 534)	Яркость (белизна)	≥85 ± 3	%	(ISO 2470)
Плотность	70 ± 6%	г/м2	(ISO 536)													
Толщина	70 ± 10%	мкм	(ISO 534)													
Яркость (белизна)	≥85 ± 3	%	(ISO 2470)													
Клей	Клей резиновый горячего сплава морозостойкий, постоянный <table><tr><td>FTM 9 методом петли</td><td>12 ± 10%</td><td>Н/25мм</td><td></td></tr><tr><td>Температура этикетирования</td><td>от -20 °C</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Температура эксплуатации</td><td>-40 /+60°C</td><td></td><td></td></tr></table> Поверхность нанесения должна быть чистой, сухой и свободной от жира и масла.				FTM 9 методом петли	12 ± 10%	Н/25мм		Температура этикетирования	от -20 °C			Температура эксплуатации	-40 /+60°C		
FTM 9 методом петли	12 ± 10%	Н/25мм														
Температура этикетирования	от -20 °C															
Температура эксплуатации	-40 /+60°C															
Подложка	Глассин желтого оттенка <table><tr><td>Плотность</td><td>58 ± 4</td><td>г/м2</td><td>(ISO 536)</td></tr><tr><td>Толщина</td><td>47 ± 3</td><td>мкм</td><td>(ISO 534)</td></tr></table>				Плотность	58 ± 4	г/м2	(ISO 536)	Толщина	47 ± 3	мкм	(ISO 534)				
Плотность	58 ± 4	г/м2	(ISO 536)													
Толщина	47 ± 3	мкм	(ISO 534)													
Ламинат	<table><tr><td>Плотность</td><td>144 ± 6%</td><td>г/м2</td><td>(ISO 536)</td></tr><tr><td>Толщина</td><td>133 ± 10%</td><td>мкм</td><td>(ISO 534)</td></tr></table>				Плотность	144 ± 6%	г/м2	(ISO 536)	Толщина	133 ± 10%	мкм	(ISO 534)				
Плотность	144 ± 6%	г/м2	(ISO 536)													
Толщина	133 ± 10%	мкм	(ISO 534)													
Условия хранения	Хранить вдали от прямых солнечных лучей и отопительных приборов, исключая контакт с агрессивными средами при температуре 22°C ± 2°C и относительной влажности 50% ± 5%. При незначительном кратковременном отклонении от указанных условий рекомендуется акклиматизация в течении 24 ч. Срок годности 8 месяцев с даты производства при условии соблюдения рекомендуемых условий хранения в невскрытой заводской упаковке.															
Дополнительно	Рекомендуется этикетирование чистыми руками, без контакта с клеевым слоем при температуре -5/+50 °C и влажности 50% ±5%. Материал обладает влагостойкостью и стойкостью к истиранию за счет защитного покрытия с лицевой стороны. Перед применением необходимо тестирование в условиях эксплуатации.															