

Polysam Tyre regular TC60/HM53/WG60

Артикул	PPTCW-PTR60-HM53-WG60	450524 от 07/05/24	
Сфера применения	Пленка белая полипропиленовая с клеем для этикетирования шин (сплошное нанесение клея).		
Лицевой материал	Белая полипропиленовая пленка		
	Плотность	43 ± 3	г/м2 (ISO 536)
	Толщина	60 ± 3	мкм (ISO 534)
	Яркость (белизна)	≥80 % ± 2	(ISO 2470-1)
	Непрозрачность	≥80 %	(ISO 2471)
Клей	Клей резиновый горячего сплава, постоянный, разработанный для этикетирования шин с высокой адгезией к различным поверхностям.		
	FTM 9 методом петли	32 ±10%	H/25 мм
	Температура этикетирования	-5 /+40°C	
	Температура эксплуатации	-20 /+50°C	
Подложка	Глассин белого оттенка		
	Плотность	58 ±4	г/м2 (ISO 536)
	Толщина	47 ±3	мкм (ISO 534)
Ламинат	Плотность	140 ±5%	г/м2 (ISO 536)
	Толщина	132 ±10%	мкм (ISO 534)
Условия хранения	Хранить в темном месте, вдали от отопительных приборов, исключая контакт с агрессивными средами (такими как химикаты, пластификаторы, масла, растворители и вода) при температуре 22°C ± 2°C и относительной влажности 50% ± 5%. При незначительном кратковременном отклонении от указанных условий рекомендуется акклиматизация в течении 24 ч.		
Дополнительно	Материал рекомендуется наносить чистыми руками, без контакта с клеевым слоем при температуре от -5 °C и влажности 50% ±5% на незагрязнённую поверхность шин. Перед применением необходимо тестирование в условиях эксплуатации.		