

# Polysam SynThermal TC75 HMF03 WG60

270524 от 07/05/24

Сфера применения Лицевой материал	Полипропиленовая белая пленка с термочувствительным слоем для термопечати.			
	Белая термочувствительная полипропиленовая пленка			
	Плотность	60 ± 3	г/м <sup>2</sup>	(ISO 536)
	Толщина	73 ± 5	мкм	(ISO 534)
	Яркость (белизна)	≥85	%	(ISO 2470-1)
	Непрозрачность	≥87	%	(ISO 2471)
	Блеск глянца при 60 °С	5± 1,5	%	
Клей	Клей резиновый горячего сплава, постоянный			
	FTM 9 методом петли	18 ±10%	Н/25 мм	
	Температура этикетирования	-20		
	Температура эксплуатации	-40 /+60°С		
Подложка	Глассин белого оттенка			
	Плотность	58 ±4	г/м <sup>2</sup>	(ISO 536)
	Толщина	47 ±3	мкм	(ISO 534)
Ламинат	Плотность	135 ±5%	г/м <sup>2</sup>	(ISO 536)
	Толщина	138 ±5%	мкм	(ISO 534)
Условия хранения	Хранить вдали от прямых солнечных лучей и отопительных приборов, исключая контакт с агрессивными средами при температуре 22°С ± 2°С и относительной влажности 50% ± 5%. При незначительном кратковременном отклонении от указанных условий рекомендуется акклиматизация в течении 24 ч.			
Дополнительно	Полипропиленовую пленку с термочувствительным слоем рекомендуется наносить на чистые, сухие, условно ровные поверхности при температуре от -20 °С и влажности 50% ± 5%. Перед применением необходимо тестирование в условиях эксплуатации.			