

Polysam Woodfree 70 HM07 WCC80

Артикул	WF-HM07-WCC80	221225 от 13/08/25	
Сфера применения	Матовая бумага высокой плотности. Подходит для струйной, термотрансферной, каплеструйной и цифровой печати. Крафтовая подложка обладает хорошими характеристиками для высечки и может быть использована для печати. Перед применением на картоне необходимо провести дополнительное тестирование.		
Лицевой материал	Высококачественная офсетная бумага.		
	Плотность	70 ± 2,5 г/м ² (ISO 536)	
	Толщина	87 ± 4 мкм (ISO 534)	
	Яркость (белизна) D65	≥92 % (ISO 2470)	
	Непрозрачность	≥85 % (ISO 2471)	
Клей	Клей резиновый горячего сплава, постоянный.		
	FTM 9 методом петли	12 ± 10% Н/25 мм	
	Температура этикетирования	+5°C/+50°C	
	Температура эксплуатации	-20 /+60°C	
Подложка	Крафт подложка, силиконизированная.		
	Плотность	80 ± 5% г/м ² (ISO 536)	
	Толщина	73 ± 5% мкм (ISO 534)	
Ламинат	Плотность		164 ± 5% г/м ² (ISO 536)
	Толщина	168 ± 5% мкм (ISO 534)	
Условия хранения	Хранить вдали от прямых солнечных лучей и отопительных приборов, исключая контакт с агрессивными средами при температуре 23°C ± 2°C и относительной влажности 50% ± 5%. При незначительном кратковременном отклонении от указанных условий рекомендуется акклиматизация в течении 24 ч.		
Дополнительно	Материал рекомендуется наносить чистыми руками, без контакта с клеевым слоем при температуре от +5°C и влажности 50% ± 5%. Перед применением необходимо тестирование в условиях эксплуатации.		