

Polysam COAT HMR04 YG60

| | | | |
|------------------|---|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Артикул | COAT80-HMR04-YG60 | 330524 от 07/05/24 | |
| | Бумага полуглянцевая, легкосъёмный клей | | |
| Сфера применения | Самоклеящаяся полуглянцевая легкосъёмная бумага высокой белизны. Применяется для этикетирования продукции с длительным сроком реализации в различных сферах применения. Подходит для печати красками на УФ, водной основе и лаками. Бумага может использоваться для термотрансферной печати. | | |
| Лицевой материал | Белая полуглянцевая бумага | | |
| | Плотность | 80 ± 3 г/м ² (ISO 536) | |
| | Толщина | 71 ± 4 мкм (ISO 534) | |
| | Яркость (белизна) | ≥88 ± 2 % (ISO 2470) | |
| Клей | Клей резиновый горячего сплава, легкосъёмный | | |
| | FTM 9 методом петли | 4 ± 10% Н/25мм | |
| | Температура этикетирования | от -15 °С | |
| | Температура эксплуатации | -40 /+60°С | |
| | Поверхность нанесения должна быть чистой, сухой и свободной от жира и масла. | | |
| Подложка | Глассин желтого оттенка | | |
| | Плотность | 58 ± 4 г/м ² (ISO 536) | |
| | Толщина | 47 ± 3 мкм (ISO 534) | |
| Ламинат | Плотность | | 148 ± 6% г/м ² (ISO 536) |
| | Толщина | 132 ± 10% мкм (ISO 534) | |
| Условия хранения | Хранить вдали от прямых солнечных лучей и отопительных приборов, исключая контакт с агрессивными средами при температуре 22°С ± 2°С и относительной влажности 50% ± 5%. При незначительном кратковременном отклонении от указанных условий рекомендуется акклиматизация в течении 24 ч. | | |
| Дополнительно | Полуглянцевый материал рекомендуется наносить чистыми руками, без контакта с клеевым слоем при температуре от -15 °С и влажности 50% ± 5%. Перед применением необходимо тестирование в условиях эксплуатации. | | |