

Polysam COAT HM01 YG50

| | | | |
|------------------|---|-------------------|----------------------------|
| Артикул | COAT80-HM01-YG50 | 51123 от 14/11/23 | |
| Сфера применения | Полуглянцевая бумага высокой белизны универсального назначения. Подходит для печати красками на УФ, водной основе и лаками. Бумага может использоваться для термотрансферной печати. | | |
| Лицевой материал | Белая полуглянцевая бумага | | |
| | Плотность | 80 ± 3 | г/м ² (ISO 536) |
| | Толщина | 71 ± 4 | мкм (ISO 534) |
| | Яркость (белизна) | ≥88 % ± 2 | (ISO 2470-1) |
| | Непрозрачность | 88-91 % | (ISO 2471) |
| | Шероховатость | ≤1 | мкм (ISO 8791-4) |
| | Глянец | 72±5 % | T 480 |
| Клей | Клей резиновый горячего сплава, постоянный | | |
| | FTM 9 методом петли | 16 ±10% | H/25 мм |
| | Температура этикетирования | -5/+50 °С | |
| | Температура эксплуатации | -20 /+50°С | |
| Подложка | Глассин желтого оттенка | | |
| | Плотность | 50 ±2 | г/м ² (ISO 536) |
| | Толщина | 43 ±3 | мкм (ISO 534) |
| Ламинат | Плотность | 140 ±6% | г/м ² (ISO 536) |
| | Толщина | 118 ±10% | мкм (ISO 534) |
| Условия хранения | Хранить вдали от прямых солнечных лучей и отопительных приборов, исключая контакт с агрессивными средами при температуре 22°С ± 2°С и относительной влажности 50% ± 5%. При незначительном кратковременном отклонении от указанных условий рекомендуется акклиматизация в течении 24 ч. Срок годности 12 месяцев с даты производства при условии соблюдения рекомендуемых условий хранения в невскрытой заводской упаковке. Продление срока годности возможно по результатам дополнительных физико-химических испытаний. Гарантийный срок 12 месяцев с даты производства. | | |
| Дополнительно | Стандартный полуглянцевый материал рекомендуется наносить чистыми руками, без контакта с клеевым слоем при температуре -5/+50 °С и влажности 50% ± 5%. Перед применением необходимо тестирование в условиях эксплуатации. Рекомендуется провести оценку как предварительной печати, так и состояния изделия при окончании эксплуатации. | | |