

Polysam SynThermal TC75 HMR04 WG60

10524 от 02/05/24

Сфера применения
Лицевой материал

Полипропиленовая белая пленка с термочувствительным слоем для термопечати.

Белая термочувствительная полипропиленовая пленка

Плотность	75 ± 3	г/м ²	(ISO 536)
Толщина	57 ± 5	мкм	(ISO 534)
Яркость (белизна)	≥90	%	(ISO 2470-1)
Непрозрачность	95 ± 5	%	(ISO 2471)
Блеск глянца при 60 °С	5 ± 1,5	%	

Клей

Клей резиновый горячего сплава, легкосъёмный

FTM 9 методом петли 4 ±10% Н/25 мм

Температура этикетирования -15 /+50°С

Температура эксплуатации -40 /+60°С

Подложка

Глассин белого оттенка

Плотность 58 ±4 г/м² (ISO 536)

Толщина 47 ±3 мкм (ISO 534)

ЛаминатПлотность 131 ±5% г/м² (ISO 536)

Толщина 130 ±5% мкм (ISO 534)

Условия хранения

Хранить вдали от прямых солнечных лучей и отопительных приборов, исключая контакт с агрессивными средами при температуре 22°С ± 2°С и относительной влажности 50% ± 5%. При незначительном кратковременном отклонении от указанных условий рекомендуется акклиматизация в течении 24 ч. Срок годности 12 месяцев с даты производства при условии соблюдения рекомендуемых условий хранения в невскрытой заводской упаковке. Продление срока годности возможно по результатам дополнительных физико-химических испытаний. Гарантийный срок 12 месяцев с даты производства.

Дополнительно

Полипропиленовую пленку с термочувствительным слоем рекомендуется наносить чистыми руками, без контакта с клеевым слоем при температуре -5/+50 °С и влажности 50% ± 5%. Материал обладает жиростойкостью (50-90%). Перед применением необходимо тестирование в условиях эксплуатации. Рекомендуется провести оценку как предварительной печати, так и состояния изделия при окончании эксплуатации.