

Техническая спецификация | Самоклеящийся материал

Polysam PP Clear TC50 HMC20 PET23

Артикул	PPC-TC50-HMC20-PET23	40924 от 30/09/24
Сфера применения	Самоклеящаяся прозрачная полипропиленовая универсального назначения. Подходит для флексографской, трафаретной, офсетной, ультрафиолетовой струйной печати, термотрансферной печати риббонами.	
Лицевой материал	Прозрачная полипропиленовая пленка	
	Плотность	45 ± 3 г/м ² (ISO 536)
	Толщина	50 ± 5 мкм (ISO 534)
Клей	Клей резиновый горячего сплава, постоянный FTM 9 методом петли 18 ±10% Н/25 мм Температура этикетирования от 0 °C Температура эксплуатации -20 /+50°C	
Подложка	ПЭТ плёнка Толщина 23 ±2 мкм (ISO 534)	
Ламинат	Плотность 94 ±5% г/м ² (ISO 536) Толщина 86 ±10% мкм (ISO 534)	
Условия хранения	Хранить вдали от прямых солнечных лучей и отопительных приборов, исключая контакт с агрессивными средами при температуре 22°C ± 2°C и относительной влажности 50% ± 5%. При незначительном кратковременном отклонении от указанных условий рекомендуется акклиматизация в течении 24 ч. Срок годности 12 месяцев с даты производства при условии соблюдения рекомендуемых условий хранения в невскрытой заводской упаковке. Продление срока годности возможно по результатам дополнительных физико-химических испытаний. Гарантийный срок 12 месяцев с даты производства.	
Дополнительно	Стандартную полипропиленовую пленку рекомендуется наносить чистыми руками, без контакта с kleевым слоем при температуре от 0 °C и влажности 50% ±5%. Перед применением необходимо тестирование в условиях эксплуатации. Рекомендуется провести оценку как предварительной печати, так и состояния изделия при окончании эксплуатации.	