

Техническая спецификация | Самоклеящийся материал

WOOD FREE 70 / HM / YG58 HENGJI

Бумага чистоцеллюлозная, клей каучуковый

Артикул LB2802

Сфера применения

Материал подходит для различных методов печати, таких как офсетная, глубокая и флексопечать.

Благодаря отличными характеристиками обработки бумаги, он подходит для ротационных и плоских методов обработки, а также горячего тиснения.

Лицевой материал

Бумага матовая чистоцеллюлозная

Толщина	88 ± 10	мкм	(GB/T 451.3-2002)
Плотность	70 ± 10%	г/м ²	(GB/T 451.2-2002)
Белизна	≥85%	%	(GB/T 7974-2002)

Клей

Клей каучуковый, постоянный

Поверхность нанесения должна быть чистой, сухой и свободной от жира и масла.

Отслаивающая адгезия на 180° со скоростью 30см/мин	≤35	г/м ²	(FTM1)
--	-----	------------------	--------

Отслаивающая адгезия на 90° со скоростью 30см/мин	≥6 или разрыв бумаги	N/25мм	(FTM2)
---	----------------------	--------	--------

Усилие прихватки методом петли	≥12	N/25мм	(FTM9)
--------------------------------	-----	--------	--------

Температура этикетирования	от -5 °C
Температура эксплуатации	-15 / +65°C

Подложка

Глассин желтый

Плотность	60 ± 10 %	г/м ²	(GB/T 451.2-2002)
Толщина	53 ± 10 %	мкм	(GB/T 451.3-2002)
Растяжимость (MD)	≥5.0	KN/m	(GB/T 12914-2018)

Условия хранения

Хранить вдали от прямых солнечных лучей и отопительных приборов, исключая контакт с агрессивными средами при температуре 22°C ± 2°C и относительной влажности 50% ± 5%. При незначительном кратковременном отклонении от указанных условий рекомендуется акклиматизация в течении 24 ч.

Дополнительно

Стандартный самоклеящийся материал рекомендуется наносить чистыми руками, без контакта с kleевым слоем при температуре от 10°C и влажности 50% ±5%. Перед применением необходимо тестирование в условиях эксплуатации.