

PP Clear 50 ACR WG60

Артикул	HP2356	110824 от 06/08/24		
Сфера применения	Материал подходит для различных методов печати, таких как флексопечать, глубокая и трафаретная. Не рекомендуется использовать этикетки на бутылках с малым диаметром или неровной поверхностью, а также на бутылках, которые могут часто сжиматься.			
Лицевой материал	Прозрачная полипропиленовая пленка.			
Клей	Плотность	45 ± 10%	г/м2	(GB/T 451.2-2002)
	Толщина	50 ± 10%	мкм	(GB/T 451.3-2002)
Подложка	Акриловый клей, постоянный.			
	FTM 9 методом петли	≥ 8	Н/25 мм	
	Температура этикетирования	от +10 °С		
Ламинат	Температура эксплуатации	-20 /+80°С		
	Глассин белого оттенка			
Условия хранения	Плотность	60 ± 10%	г/м2	(GB/T 451.2-2002)
	Толщина	53 ± 10%	мкм	(GB/T 451.3-2002)
Дополнительно	Плотность	116 ± 5%	г/м2	(ISO 536)
	Толщина	110 ± 5 %	мкм	(ISO 534)
Хранить вдали от прямых солнечных лучей и отопительных приборов, исключая контакт с агрессивными средами при температуре 23°С ± 2°С и относительной влажности 50% ± 5%. При незначительном кратковременном отклонении от указанных условий рекомендуется акклиматизация в течении 24 ч.				
Материал рекомендуется наносить чистыми руками, без контакта с клеевым слоем при температуре от -5°С и влажности 50% ± 5%. Перед применением необходимо тестирование в условиях эксплуатации.				