

Polysam SynThermal TC75 LT HML06 WG60

Артикул	PPW-TCTHL75-HML06-WG60	30326 от 11/03/26	
Сфера применения	Самоклеящаяся белая полипропиленовая пленка с термочувствительным слоем для термопечати. Подходит для различных сфер применения, а также для этикетировки багажа.		
Лицевой материал	Белая термочувствительная полипропиленовая плёнка		
	Плотность	57 ± 2	г/м2 (ISO 536)
	Толщина	75 ± 2	мкм (ISO 534)
	Яркость (белизна)	90 ± 5	% (ISO 2470-1)
	Непрозрачность	95 ± 5	% (ISO 2471)
Клей	Блеск глянца при 60°C		
	Клей резиновый горячего сплава, постоянный		
	Липкость, FTM 9 методом петли	18 ± 10 %	H/25 мм
	Температура этикетирования	от 0 °C	
Подложка	Температура эксплуатации		
	-20 /+50°C		
	Глассин белого оттенка		
Ламинат	Плотность	58 ±4	г/м2 (ISO 536)
	Толщина	47 ±3	мкм (ISO 534)
Условия хранения	Плотность	132 ±5%	г/м2 (ISO 536)
	Толщина	130 ±10%	мкм (ISO 534)
Дополнительно	Хранить вдали от прямых солнечных лучей и отопительных приборов, исключая контакт с агрессивными средами при температуре 22°C ± 2°C и относительной влажности 50% ± 5%. При незначительном кратковременном отклонении от указанных условий рекомендуется акклиматизация в течении 24 ч. Срок годности 12 месяцев с даты производства при условии соблюдения рекомендуемых условий хранения в невскрытой заводской упаковке.		
	Материал рекомендуется наносить чистыми руками, без контакта с клеевым слоем при температуре от 0°C и влажности 50% ±5%. Перед применением необходимо тестирование в условиях эксплуатации. Рекомендуется провести оценку как предварительной печати, так и состояния изделия при окончании эксплуатации.		