

## Polysam Thermal TOP/НМ01/YG60

<b>Артикул</b>	TOP70-НМ01-YG60	430524 от 07/05/24												
<b>Сфера применения</b>	<p>Самоклеящаяся термобумага ТОП для нанесения переменной информации методом прямой термопечати. Применяется для этикетирования продукции с длительным сроком реализации в сферах ритейла, логистики, пищевого производства. Имеется верхнее покрытие, которое защищает поверхность этикетки и нанесенную термическим способом информацию от загрязнений, таких как влага и пластификаторы из пленок. Материал обладает стойкостью к истиранию и царапанию.</p>													
<b>Лицевой материал</b>	<p>Стандартная термочувствительная бумага с односторонним защитным покрытием, содержит слой из термочувствительных красителей, которые чернеют при нагревании.</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Плотность</td> <td style="width: 15%;">70 ±6%</td> <td style="width: 15%;">г/м2</td> <td style="width: 20%;">(ISO 536)</td> </tr> <tr> <td>Толщина</td> <td>72 ±4%</td> <td>мкм</td> <td>(ISO 534)</td> </tr> <tr> <td>Яркость (белизна)</td> <td>≥85 %</td> <td></td> <td>(ISO 536)</td> </tr> </table>		Плотность	70 ±6%	г/м2	(ISO 536)	Толщина	72 ±4%	мкм	(ISO 534)	Яркость (белизна)	≥85 %		(ISO 536)
Плотность	70 ±6%	г/м2	(ISO 536)											
Толщина	72 ±4%	мкм	(ISO 534)											
Яркость (белизна)	≥85 %		(ISO 536)											
<b>Клей</b>	<p>Клей резиновый горячего сплава, постоянный</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">FTM 9 методом петли</td> <td style="width: 15%;">18 ±10%</td> <td style="width: 15%;">Н/25 мм</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>Температура этикетирования</td> <td>-5 /+50°C</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Температура эксплуатации</td> <td>-20 /+50°C</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		FTM 9 методом петли	18 ±10%	Н/25 мм		Температура этикетирования	-5 /+50°C			Температура эксплуатации	-20 /+50°C		
FTM 9 методом петли	18 ±10%	Н/25 мм												
Температура этикетирования	-5 /+50°C													
Температура эксплуатации	-20 /+50°C													
<b>Подложка</b>	<p>Глассин желтого оттенка</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Плотность</td> <td style="width: 15%;">58 ±4</td> <td style="width: 15%;">г/м2</td> <td style="width: 20%;">(ISO 536)</td> </tr> <tr> <td>Толщина</td> <td>47 ±3</td> <td>мкм</td> <td>(ISO 534)</td> </tr> </table>		Плотность	58 ±4	г/м2	(ISO 536)	Толщина	47 ±3	мкм	(ISO 534)				
Плотность	58 ±4	г/м2	(ISO 536)											
Толщина	47 ±3	мкм	(ISO 534)											
<b>Ламинат</b>	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Плотность</td> <td style="width: 15%;">140 ±6%</td> <td style="width: 15%;">г/м2</td> <td style="width: 20%;">(ISO 536)</td> </tr> <tr> <td>Толщина</td> <td>133 ±10%</td> <td>мкм</td> <td>(ISO 534)</td> </tr> </table>		Плотность	140 ±6%	г/м2	(ISO 536)	Толщина	133 ±10%	мкм	(ISO 534)				
Плотность	140 ±6%	г/м2	(ISO 536)											
Толщина	133 ±10%	мкм	(ISO 534)											
<b>Условия хранения</b>	<p>Хранить вдали от прямых солнечных лучей и отопительных приборов, исключая контакт с агрессивными средами при температуре 22°C ± 2°C и относительной влажности 50% ± 5%. При незначительном кратковременном отклонении от указанных условий рекомендуется акклиматизация в течении 24 ч.</p>													
<b>Дополнительно</b>	<p>Рекомендуется этикетирование чистыми руками, без контакта с клеевым слоем при температуре -5/+50 °C и влажности 50% ±5%. Материал обладает влагостойкостью и стойкостью к истиранию за счет защитного покрытия с лицевой стороны. Перед применением необходимо тестирование в условиях эксплуатации, особенно на влажных поверхностях, в условиях заморозки, фольгированных поверхностях, металле, дереве, HDPE (ПЭВД).</p>													