

Polysam COAT HM01 YG60

Артикул	COAT80-HM01-YG60	190524 от 07/05/24	
Сфера применения	Полуглянцевая бумага высокой белизны универсального назначения. Подходит для печати красками на УФ, водной основе и лаками. Бумага может использоваться для термотрансферной печати.		
Лицевой материал	Белая полуглянцевая бумага		
	Плотность	80 ± 3	г/м ² (ISO 536)
	Толщина	71 ± 4	мкм (ISO 534)
	Яркость (белизна)	≥88 % ± 2	(ISO 2470-1)
	Непрозрачность	88-91 %	(ISO 2471)
	Шероховатость	≤1	мкм (ISO 8791-4)
	Глянец	72±5 %	T 480
Клей	Клей резиновый горячего сплава, постоянный		
	FTM 9 методом петли	16 ±10%	H/25 мм
	Температура этикетирования	-5/+50 °C	
	Температура эксплуатации	-20 /+50°C	
Подложка	Глассин желтого оттенка		
	Плотность	58 ±4	г/м ² (ISO 536)
	Толщина	47 ±3	мкм (ISO 534)
Ламинат	Плотность	150 ±6%	г/м ² (ISO 536)
	Толщина	128 ±10%	мкм (ISO 534)
Условия хранения	Хранить вдали от прямых солнечных лучей и отопительных приборов, исключая контакт с агрессивными средами при температуре 22°C ± 2°C и относительной влажности 50% ± 5%. При незначительном кратковременном отклонении от указанных условий рекомендуется акклиматизация в течении 24 ч. Срок годности 12 месяцев с даты производства при условии соблюдения рекомендуемых условий хранения в невскрытой заводской упаковке. Продление срока годности возможно по результатам дополнительных физико-химических испытаний. Гарантийный срок 12 месяцев с даты производства.		
Дополнительно	Полуглянцевый материал рекомендуется наносить чистыми руками, без контакта с клеевым слоем при температуре -5/+50 °C и влажности 50% ± 5%. Перед применением необходимо тестирование в условиях эксплуатации. Рекомендуется провести оценку как предварительной печати, так и состояния изделия при окончании эксплуатации.		