

Техническая спецификация | Самоклеящийся материал

## PET Metalized Matt Silver 50 / SHT / WG60

Пленка полиэтилентерефталатовая (ПЭТ) матовая  
серебристая, сольвентный клей с высокой  
термостойкостью

Артикул H051

**Сфера применения**

Подходит для различных методов печати, таких как флексопечать, глубокая и трафаретная. Не рекомендуется использовать этикетки на бутылках с малым диаметром или неровной поверхностью, а также на бутылках, которые могут скиматься.

**Лицевой материал**

Металлизированный матовый серебристый полиэтилентерефталат (ПЭТ)			
Толщина	50 ± 10%	мкм	(GB/T 451.3-2002)
Плотность	50 ± 3	г/м <sup>2</sup>	(GB/T 451.2-2002)

**Клей**

Клей сольвентный постоянный с высокой термостойкостью			
Поверхность нанесения должна быть чистой, сухой и свободной от жира и масла.			
Начальное сцепление методом катящегося шарика	≥6	Кегель	(GB/T 4852-2002)
Отслаивающая адгезия на 180° со скоростью 30см/мин	≥1000	г/м <sup>2</sup>	(GB/T 2792-1998)
Усилие отрыва	≤15	гс/25мм	(FTM3)
Температура этикетирования	от 10 °C		
Температура эксплуатации	-10 / +100°C		

**Подложка**

Глассин белый			
Плотность	60 ± 10 %	г/м <sup>2</sup>	(GB/T 451.2-2002)
Толщина	53 ± 10 %	мкм	(GB/T 451.3-2002)
Растяжимость (MD)	≥5.0	KN/m	(GB/T 12914-2018)

**Условия хранения**

Хранить вдали от прямых солнечных лучей и отопительных приборов, исключая контакт с агрессивными средами при температуре 22°C ± 2°C и относительной влажности 50% ± 5%. При незначительном кратковременном отклонении от указанных условий рекомендуется акклиматизация в течении 24 ч.

**Дополнительно**

Стандартный самоклеящийся материал рекомендуется наносить чистыми руками, без контакта с kleевым слоем при температуре от 10°C и влажности 50% ±5%. Перед применением необходимо тестирование в условиях эксплуатации.