

Техническая спецификация | Самоклеящийся материал

## PP Metalized Silver 50 / ACR / WG60

Пленка полипропиленовая серебристая, акриловый клей

Артикул HY2156

**Сфера применения**

Подходит для различных методов печати, таких как флексопечать, глубокая и трафаретная. Не рекомендуется использовать этикетки на бутылках с малым диаметром или неровной поверхностью, а также на бутылках, которые могут часто скиматься.

**Лицевой материал**

Полипропилен с серебристым металлическим блеском

Толщина	50 ± 10%	мкм	(GB/T 451.3-2002)
Плотность	45± 10%	г/м <sup>2</sup>	(GB/T 451.2-2002)

**Клей**

Клей акриловый, постоянный

Поверхность нанесения должна быть чистой, сухой и свободной от жира и масла.

Отслаивающая адгезия на 180° со скоростью 30см/мин	≤35	г/м <sup>2</sup>	(FTM 1)
--	-----	------------------	---------

Сила прихватки методом петли	≥8	N	(GB/T 31125-2014)
------------------------------	----	---	-------------------

Температура этикетирования	от -5 °C		
----------------------------	----------	--	--

Температура эксплуатации	-20 /+80°C		
--------------------------	------------	--	--

**Подложка**

Глассин белый

Плотность	60 ± 10 %	г/м <sup>2</sup>	(GB/T 451.2-2002)
-----------	-----------	------------------	-------------------

Толщина	53 ± 10 %	мкм	(GB/T 451.3-2002)
---------	-----------	-----	-------------------

Растяжимость MD	≥5.0	KN/m	(GB/T 12914-2018)
-----------------	------	------	-------------------

**Условия хранения**

Хранить вдали от прямых солнечных лучей и отопительных приборов, исключая контакт с агрессивными средами при температуре 22°C ± 2°C и относительной влажности 50% ± 5%. При незначительном кратковременном отклонении от указанных условий рекомендуется акклиматизация в течении 24 ч.

**Дополнительно**

Стандартный материал без защитного покрытия рекомендуется наносить чистыми руками, без контакта с kleевым слоем при температуре -5 °C и влажности 50% ±5%. Перед применением необходимо тестирование в условиях эксплуатации.