

Polysam Alulam HM01 YG60

Артикул	AL-HM01-YG60			20226 от 04/02/26
Сфера применения	Композитный материал на основе бумаги и металлизированной плёнки с каучуковым клеем. Подходит для печати красками на УФ, водной основе и лаками.			
Лицевой материал	Композитный материал на основе бумаги и металлизированной плёнки			
	Плотность	85 ± 3	г/м2	(ISO 536)
	Толщина	95 ± 4	мкм	(ISO 534)
	Непрозрачность	99 %		(ISO 2471)
Клей	Клей резиновый горячего сплава, постоянный			
	FTM 9 методом петли	16 ±10%	Н/25 мм	
	Температура этикетирования	-5/+50 °С		
	Температура эксплуатации	-20 /+50°С		
Подложка	Глассин желтого оттенка			
	Плотность	58 ±4	г/м2	(ISO 536)
	Толщина	47 ±3	мкм	(ISO 534)
Ламинат	Плотность	160 ±6%	г/м2	(ISO 536)
	Толщина	150 ±6%	мкм	(ISO 534)
Условия хранения	Хранить вдали от прямых солнечных лучей и отопительных приборов, исключая контакт с агрессивными средами при температуре 22°С ± 2°С и относительной влажности 50% ± 5%. При незначительном кратковременном отклонении от указанных условий рекомендуется акклиматизация в течении 24 ч. Срок годности 12 месяцев с даты производства при условии соблюдения рекомендуемых условий хранения в невскрытой заводской упаковке. Продление срока годности возможно по результатам дополнительных физико-химических испытаний. Гарантийный срок 12 месяцев с даты производства.			
Дополнительно	Самоклеящийся материал рекомендуется наносить чистыми руками, без контакта с клеевым слоем при температуре -5/+50 °С и влажности 50% ± 5%. Перед применением необходимо тестирование в условиях эксплуатации. Рекомендуется провести оценку как предварительной печати, так и состояния изделия при окончании эксплуатации.			