

Polysam SynThermal TC75 HM02 WG60

Артикул	PPW-TCTH75-HM02-WG60	460524 от 07/05/24
Сфера применения	Полипропиленовая белая пленка с термочувствительным слоем для термопечати.	
Лицевой материал	Белая термочувствительная полипропиленовая пленка	
	Плотность	60 ± 3 г/м ² (ISO 536)
	Толщина	73 ± 5 мкм (ISO 534)
	Яркость (белизна)	≥85 % (ISO 2470-1)
	Непрозрачность	≥87 % (ISO 2471)
	Блеск глянца при 60 °С	5± 1,5 %
Клей	Клей резиновый горячего сплава, постоянный	
	FTM 9 методом петли	23 ±10% Н/25 мм
	Температура этикетирования	0 /+50°С
	Температура эксплуатации	-20 /+50°С
Подложка	Глассин белого оттенка	
	Плотность	58 ±4 г/м ² (ISO 536)
	Толщина	47 ±3 мкм (ISO 534)
Ламинат	Плотность	
	135 ±5%	г/м ² (ISO 536)
	Толщина	139 ±5% мкм (ISO 534)
Условия хранения	Хранить вдали от прямых солнечных лучей и отопительных приборов, исключая контакт с агрессивными средами при температуре 22°С ± 2°С и относительной влажности 50% ± 5%. При незначительном кратковременном отклонении от указанных условий рекомендуется акклиматизация в течении 24 ч.	
Дополнительно	Полипропиленовую пленку с термочувствительным слоем рекомендуется наносить на чистые, сухие, условно ровные поверхности при температуре от 0 °С и влажности 50% ± 5%. Перед применением необходимо тестирование в условиях эксплуатации.	