

Polysam BAGTAG TOP/HM02/WG60

Артикул	LUGTOP92-HM02-WG60	440524 от 07/05/24
Сфера применения	Термобумага ТОП с ПП плёночным слоем для области применение с повышенными требованиями к прочности. Подходит для термопечати.	
Лицевой материал	Термобумага ТОП усиленная ПП плёночным слоем	
	Плотность	96 ± 5% г/м2 (ISO 536)
	Толщина	99 ± 5% мкм (ISO 534)
Клей	Клей резиновый горячего сплава, постоянный	
	FTM 9 методом петли	23 ±10% Н/25 мм
	Температура этикетирования	0 /+50°C
	Температура эксплуатации	-20 /+50°C
Подложка	Глассин белого оттенка	
	Плотность	58 ±4 г/м2 (ISO 536)
	Толщина	47 ±3 мкм (ISO 534)
Ламинат	Плотность	170 ±5% г/м2 (ISO 536)
	Толщина	161 ±5% мкм (ISO 534)
Условия хранения	Хранить вдали от прямых солнечных лучей и отопительных приборов, исключая контакт с агрессивными средами при температуре 22°C ± 2°C и относительной влажности 50% ± 5%. При незначительном кратковременном отклонении от указанных условий рекомендуется акклиматизация в течении 24 ч.	
Дополнительно	Усиленную термобумагу ТОП рекомендуется наносить чистыми руками, без контакта с клеевым слоем при температуре 0/+50 °C и влажности 50% ±5%. Перед применением необходимо тестирование в условиях эксплуатации.	