

WOOD FREE 70 ACR YG58 HENGJI

Артикул	H2902	80824 от 06/08/24		
Сфера применения	Материал подходит для различных методов печати, таких как офсетная, глубокая и флексопечать. Благодаря отличными характеристиками обработки бумаги, он подходит для ротационных и плоских методов обработки, а также горячего тиснения.			
Лицевой материал	Бумага матовая (чистоцеллюлозная).			
	Плотность	70 ± 10%	г/м2	(GB/T 451.2-2002)
	Толщина	80 ± 10%	мкм	(GB/T 451.3-2002)
	Белизна	≥ 85	%	(GB/T 7974-2002)
Клей	Акриловый клей, постоянный. FTM 9 методом петли		14± 10%	H/25 мм
	Температура этикетирования		от - 10°C	
	Температура эксплуатации		-10 /+100°C	
Подложка	Глассин желтого оттенка			
	Плотность	60 ± 10%	г/м2	(GB/T 451.2-2002)
	Толщина	53 ± 10%	мкм	(GB/T 451.3-2002)
Ламинат	Плотность	145 ± 5%	г/м2	(ISO 536)
	Толщина	143 ± 5%	мкм	(ISO 534)
Условия хранения	Хранить вдали от прямых солнечных лучей и отопительных приборов, исключая контакт с агрессивными средами при температуре 23°C ± 2°C и относительной влажности 50% ± 5%. При незначительном кратковременном отклонении от указанных условий рекомендуется акклиматизация в течении 24 ч.			
Дополнительно	Материал рекомендуется наносить чистыми руками, без контакта с клеевым слоем при температуре от - 10°C и влажности 50% ± 5%. Перед применением необходимо тестирование в условиях эксплуатации.			